

# Шпаклёвка финишная акриловая ТМ "Farbex"



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Область применения

---

Готовая к применению белоснежная шпаклевочная гладь, предназначена для финишного выравнивания стен и потолков перед окраской или поклейкой обоев, а также используется для соединения гипсокартонных плит. Наносится на штукатурку, шпаклевку, гипсокартон, цементно-известковые и гипсовые поверхности, ДСП, ДВП, OSB-плиты и др.

### Свойства

---

- образует идеально белую и гладкую поверхность
- толщина слоя до 2 мм
- легко наносится и шлифуется
- прекрасно подходит для нанесения ручным способом и при помощи специального оборудования
- паропроницаемая
- быстро сохнет

### Характеристики

---

**Норма расхода в один слой:** 1,8 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

**Время высыхания 1-го слоя толщиной 1мм (20 °С; 65% RH):** 3 часа. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего.

**Разбавитель:** вода (не более 5 % от веса шпаклевки).

**Способ нанесения:** металлический шпатель или специальный распылитель при толщине слоя 2 мм.

**Состав:**

Наполнители, пигменты, вода, акриловый латекс,  
целевые добавки.

**Гарантийный срок хранения:** 18 месяцев с даты изготовления

---

ТУ У 20.3-32318370-013:2013

---

ЦВЕТ



белый

ФАСОВКА



1,5 кг



5,0 кг



17,0 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

---

Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от непрочных покрытий, пыли, грязи, жировых и других загрязнений. Для защиты от плесени и грибка, в зависимости от типа поверхности, необходимо применять антисептик для деревянных или минеральных поверхностей ТМ «Farbex». Сильнопоглощающие, хрупкие и пористые поверхности должны быть обработаны грунтовкой глубокого проникновения ТМ «Farbex».

### Способ применения

---

Перед использованием шпаклёвку тщательно перемешать. Шпаклевка готова к применению. Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от + 10 ° С до + 35 ° С. После высыхания поверхность зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и нанести грунтовку глубокого проникновения ТМ «Farbex».

Шпаклевку наносить шпателем в 1-2 слоя. Для выравнивания глубоких трещин и неровностей рекомендуется наносить финишную шпаклевку в несколько слоев.

Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания 1-го слоя толщиной 1 мм. при 20 °С; 65% RH составляет 3 часа).

### Условия хранения

---

Хранить в плотно закрытой таре производителя, при температуре от +5 °С до +35 °С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах, недоступных для детей.

## **Меры предосторожности**

---

Не смешивать с органическими растворителями. Не содержит токсичных и вредных веществ. При попадании на кожу смывается водой.

## **Утилизация отходов**

---

Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Остатки высохшей шпаклёвки и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

ООО "ПП "ПОЛИСАН"  
40000, Украина, г.Сумы,  
ул. Ивана Поддубного (Воеводина), 25  
Телефон: +38 (0542) 650-621